

	MW-PE-ESM-02	Versión 1
	FICHA TECNICA ESMALTE SINTETICO MASTER PRO	

CARACTERISTICAS	
Esmalte Sintético Brillante de secamiento al aire	
COMPOSICIÓN QUÍMICA	
Resinas alquídicas, pigmentos orgánicos e inorgánicos, solventes, agentes secantes y aditivos.	
USO	
Ideal para proteger todo tipo de superficies de madera, metal o ladrillo, en interiores y exteriores. Posee un excelente brillo, buena resistencia a los solventes y resistencia a la luz. Sus colores pueden entremezclarse para obtener nuevas tonalidades.	
REFERENCIAS	
200MW/315MW/207MW/331MW/ 210MW/209MW/332MW/204M W/214MW/201MW/215MW/205 MW/206MW/203MW/318MW/ 202MW/208MW	BLANCO, GOLD TONNER, AZUL CLARO, BLANCO MATE, NARANJA, AZUL OSCURO, NEGRO MATE, CAOBA, VERDE PRIMAVERAL, NEGRO, TABACO, VERDE ESMERALDA, GRIS, AMARILLO, ALUMINIO, ROJO, MARFIL.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
CONTENIDO DE SÓLIDOS	41 - 49 % en peso
VISCOSIDAD	110 - 115 KU (a 25°C)
PESO POR GALON	3.35 - 3.95 kg/gal
ADHERENCIA	80% mínimo
RENDIMIENTO A 1 MIL (SECO)	37 - 42 m ² /gal
MOLIENDA	6.5 unidades Hegman mínimo
BRILLO ESPECULAR A 60°	85 unidades mínimo
BRILLO ESPECULAS A 80 °	10 unidades máximo para las referencias 30 331 / 30 332
SECADO A 19°C y 60% H.R.	4 horas al tacto 6 horas al manejo 10 horas para repintar
MODO DE EMPLEO: Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Aplicar Anticorrosivo Pintemos Mejor, dejar secar y a continuación aplicar el Esmalte MASTER PRO de color deseado. Para pintar sobre madera, sobre la superficie limpia y libre de imperfecciones. Antes de utilizar en superficies brillantes, lije suavemente y luego limpie completamente la superficie para mejorar la adherencia, a continuación, aplique Esmalte MASTER PRO del color deseado. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con ¼ de Varsol por galón o hasta la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con varsol inmediatamente después de usar el equipo.	

CONSULTE EL LISTADO MAESTRO

VERIFIQUE QUE EL ESTADO DE REVISIÓN ES EL CORRECTO ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO

	MW-PE-ESM-02	Versión 1
	FICHA TECNICA ESMALTE SINTETICO MASTER PRO	

Preparación de la superficie: para pintar sobre superficies metálicas debe eliminarse completamente mugre, grasa y óxido. Aplicar Anticorrosivo Pintemos Mejor, dejar secar y a continuación aplicar el Esmalte MASTER PRO de color deseado. Para pintar sobre madera, sobre la superficie limpia y libre de imperfecciones.

Antes de utilizar en superficies brillantes, lije suavemente y luego limpie completamente la superficie para mejorar la adherencia, a continuación, aplique Esmalte MASTER PRO del color deseado. Aplicación: pistola, brocha o rodillo. Dilución: diluir con ¼ de Varsol por galón o hasta la viscosidad deseada. Limpieza del Equipo: Lavar con varsol inmediatamente después de usar el equipo.

RECOMENDACIONES

Agite el contenido antes de usarlo. Para prevenir la formación de natas y el deterioro prematuro, luego de utilizarlo agregue sin agitar una pequeña cantidad de varsol o thinner al sobrante antes de almacenarlo. Nunca deje destapado o mal tapado el envase.

ALMACENAMIENTO

Líquido inflamable. Debe almacenarse en un recipiente bien cerrado y en sitios que no estén expuestos a la intemperie. Manténgase fuera del alcance de los niños en un lugar fresco y alejado de toda fuente de calor, chispas o llamas. En el lugar de almacenamiento y/o manipulación debe prohibirse fumar. Los desechos no deben botarse a la cañería, deben destruirse bajo supervisión en un sitio abierto que no represente riesgo alguno. En caso de incendio utilizar extintores tipo B-C. Almacenamiento máximo de 1 año.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con la piel y los ojos o la exposición prolongada a sus vapores. Debe utilizarse en lugares bien ventilados.

TOXICOLOGIA

Producto toxico por inhalación o ingestión. Irritante para la piel, ojos y vías respiratorias.

MANIPULACION

Se recomienda usar guantes de caucho y respirador provisto de cartuchos filtrantes para gases y vapores orgánicos. El sitio de trabajo debe tener muy buena ventilación. Si la piel ha estado expuesta sin la protección debida, debe lavarse con agua y jabón. Si se desea, pueden usarse cremas protectoras.

NOTA

La anterior información es suministrada únicamente con el propósito de ilustrar al usuario acerca de las características del producto. Los consumidores deberán realizar sus propias pruebas y/o análisis para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. Master Work Colombia S.A.S. no se responsabiliza por usos fuera de las especificaciones dadas.

Fecha de elaboración:
01 de noviembre de 2023

Fecha de revisión:
30 de enero del 2024

CONSULTE EL LISTADO MAESTRO

VERIFIQUE QUE EL ESTADO DE REVISIÓN ES EL CORRECTO ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO