

MASTERPRO Pegante Cerámico**Descripción del Producto:****Adhesivo cerámico para paredes y pisos en interiores**

Master Pro Pegante Cerámico es un adhesivo de premezcla gris, modificado con aditivos celulósicos de última generación, diseñado para facilitar la instalación y montaje de revestimientos cerámicos de media y alta absorción en pisos y paredes interiores. Solo requiere la adición de agua para su preparación.

Aplicaciones:

Ideal para superficies de concreto como morteros, hormigón, pañete, revoque, ladrillo y bloques de arcilla.

Perfecto para baños, cocinas y zonas de lavado.

Soporte:

Apto para su uso en superficies de concreto, incluyendo morteros, hormigón, pañete y revoque.

Para formatos superiores a 45x45 cm, se recomienda utilizar la técnica de doble encolado.

Presentación:

Saco de 25 kg

Producto color Gris

**Beneficios**

- **Listo para usar y fácil aplicación** solo requiere agregar agua.
- **Permite hacer correcciones fácilmente** facilita ajustes durante la instalación.
- **Excelente consistencia de trabajo:** proporciona una mezcla homogénea.
- **Mayor rendimiento en kg/m²:** optimiza el uso del material.
- **Gran adhesión en interiores:** asegura una fijación duradera.

Contiene látex: Mejora la adherencia y flexibilidad.

Aplicable en superficies como:

- Pañetes o revoques base cemento
- Pantallas de concreto
- Ladrillo o bloque de concreto o arcilla
- Mampostería en general

Presentación y Almacenamiento

- **Presentación:** Empacado en bolsas de 25 kg
- **Almacenamiento:** Conservar bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes. Mantener en su empaque original, cerrado y en un lugar cubierto y seco.
- **Duración:** Garantiza sus condiciones y características durante 12 meses desde la fecha de fabricación.

Aplicación

Preparación de la superficie o soporte

1. **Condiciones ambientales:** Asegúrese de que la temperatura del ambiente y de las superficies esté entre 4°C y 35°C.
2. **Verificación de la superficie:** La superficie debe ser estructuralmente sólida y firme, totalmente fraguada, libre de fisuras activas o partes sueltas, sin polvo, grasa, aceite, residuos de estuco, pintura, lechada de cemento, selladores de hormigón o agentes de curado que puedan afectar la adherencia del pegante.

Preparación del producto:

1. **Mezcla:** Agregue el mortero al agua, no al revés. Utilice 5 partes de Master Pro Pegante Cerámico por cada 2 partes de agua y mezcle hasta obtener una consistencia pastosa y homogénea.
2. **Reposo:** Deje reposar la mezcla durante 5 minutos y vuelva a mezclar.
3. **Aplicación:** Extienda la mezcla solo en el área que pueda instalar en 5 a 10 minutos. Use una llana dentada adecuada para el formato de las baldosas que esté instalando.

Transitabilidad:

- **Tiempo de espera:** Se puede transitar sobre la superficie 24 horas después del montaje.
- **Puesta en servicio:** La superficie estará completamente lista para su uso aproximadamente 14 días después de la instalación.

Aplicación del Producto

Antes de comenzar con la aplicación, asegúrese de que el producto es el adecuado para el tipo de sustrato y el trabajo a realizar. La temperatura ambiente durante la instalación debe estar entre 4°C y 35°C.

1. **Extensión de la mezcla:** Extienda la mezcla solo en el área que pueda instalar en 5 a 10 minutos. En condiciones climáticas adversas (fuerte sol, viento, altas temperaturas), este tiempo puede reducirse.
2. **Herramienta adecuada:** Utilice siempre una llana dentada adecuada para el formato de las baldosas que esté instalando. Consulte el cuadro de rendimiento para más detalles.
3. **Preparación de las baldosas:** Limpie la parte posterior de la baldosa con una esponja húmeda para eliminar cualquier residuo de polvo o agente que pueda impedir el adecuado anclaje.
4. **Aplicación del mortero:**
 - Aplique mortero con la parte lisa de la llana sobre la superficie a instalar.
 - Luego, coloque más mezcla sobre la superficie y, con una inclinación de 45-60 grados, pase la llana por su lado dentado para distribuir uniformemente.

Datos técnicos

Propiedad en estado seco	Valor
Densidad en Polvo (gr/cm ³)	1.4 +- 0.1
Color	Gris

RENDIMIENTO

Formato (cm)	Llana (mm)	Rendimiento (Kg/m ²)
30 x 30	6 x 6	4,5 Kg/m ²
40 x 40	6 x 6 / 6 x 10	5.0 Kg/m ²
30 x 30	10 x 10	6,0 Kg/m ²
60 x 60	10 x 10 / 12 x 12	7,0 Kg/m ²

Propiedad en estado húmedo	Valor
Densidad en Polvo (gr/cm ³)	1.7 +- 0.1
pH de la mezcla	Aproximado 1.1
Preparación de la mezcla en volumen	5 partes de producto y 2 parte de agua
Cantidad de agua para mezcla	6,0 +/- 0.5 Lts
Duración de la mezcla en el balde	Aproximadamente 2 horas
Tiempo para emboquillar	Mínimo 24 hrs.
Tiempo minimo para transito liviano	Mínimo 24 hrs. despues de emboquillar

Precauciones

- No instalar sobre paredes de yeso: Evite superficies como paneles de yeso o enlucidos de yeso.
- No aplicar sobre sustratos inestables: No utilice sobre cartón, madera, alfombras o materiales dimensionalmente inestables.
- No utilizar para instalar cerámica sobre cerámica.
- Recomendado para formatos pequeños.
- No instalar sobre fibrocemento: Evite superficies con vibraciones.
- No aplicar en zonas húmedas o exteriores.
- Agregue solo la cantidad recomendada de agua al producto.

Condiciones de temperatura: No instale revestimientos cuando la temperatura de la superficie sea inferior a 4°C o superior a 35°C.

Reglamentación

La información en esta ficha técnica es una guía y no una garantía expresa de MASTER WORK COLOMBIA SAS. El uso del producto en condiciones diferentes a las recomendadas se realiza bajo riesgo del usuario. La empresa no controla la calidad del sustrato ni factores externos que puedan afectar la aplicación del producto. No se acepta responsabilidad por el desempeño del producto ni por pérdidas o daños derivados de su uso, salvo acuerdo específico por escrito. Este documento puede modificarse sin previo aviso, por lo que es responsabilidad del usuario solicitar y verificar su versión actual.

Para más información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al +57 314 316 4538 o en nuestro sitio web www.masterwork.com.co