

Ficha Técnica

Vinilo tipo 1

DESCRIPCIÓN

Es un acabado decorativo para ambientes interiores y exteriores, de muy buena calidad desarrollada mediante la combinación de materias primas especiales, que proporciona sus paredes un acabado mate sedoso, con una película tersa y un grato aroma de pulcritud, limpieza e higiene. Posee buena resistencia a la formación de hongos y mohos. Ha sido formulada con materias primas especiales con buen nivel de lavabilidad y cubrimiento, lo que origina una superficie de excelente apariencia.

Desarrollado para proteger y decorar superficies de concreto, mampostería, Dry Wall, estuco, madera, frisos y cementos en ambientes interiores y exteriores (bajo sombra). Aplicable sobre techos y paredes, que requieren un buen aspecto de acabado mate en residencias, oficinas y construcciones en general.



BENEFICIOS



Facil aplicación



Recomendado para ambientes interiores y exteriores



Cumple con los requisitos técnicos exigidos para pinturas emulsionadas Tipo I, según la Norma Técnica Colombiana NTC 1335



Excelente costo



Bajo olor y toxicidad



No tiene Plomo ni Cromo



APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa barro, piedras y suciedades o contaminantes que puedan interferir en el desempeño del producto.
- Se debe eliminar cualquier resto de acabados en mal estado, cal sueto, humedad, etc, ya sea mediante el empleo de saqueta o lija.
- Si existen grietas, agujeros u otros defectos en la superficie a pintar que puedan afectar el acabado final de la película, deben ser resanados en forma previa empleando para ello estuco profesional.
- Si la superficie presenta alcalinidad muy alta (pH>10) como se presenta comúnmente en fibro-cemento, revoques y morteros trabajados con cal, se debe aplicar de 1 a 2 manos de Sellador Antialcalino a fin de neutralizar la superficie, dejando secar por espacio de 1 hora.
- Si la superficie a pintar presenta un acabado inicial brillante, se debe lijar suavemente, generando así el perfil de anclaje adecuado.
- Para obtener el acabado final deseado se recomienda aplicar de 1 a 3 manos dependiendo del color del fondo a cubrir.
- El producto debe ser homogenizado completamente antes de ser aplicado.
- La temperatura de la superficie donde será aplicado el producto debe ser mayor a 5°C y menor a los 40°C.
- El tiempo de espera entre capa y capa de pintura debe ser de mínimo 3 horas.
- Dilución para aplicaciones a brocha o rodillo diluya con agua limpia máximo un 15% en volumen.
- Aplicar mínimo 1-3 capas dependiendo de la condición inicial de la superficie o del acabado final deseado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O DATOS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	REQUERIMIENTO	VALORES TÍPICOS
VISCOSIDAD STORMER, KU	120 KU	120 KU
CUBRIMIENTO	97%	97%
SECAMIENTO AL TACTO	1 hora	1 hora
RENDIMIENTO TEORICO	(40-45) m2/gal aproximadamente	(40-45) m2/gal aproximadamente

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Bajo techo, aplicando hasta 4 cajas de galones o 3 cuñetes.
- Hasta dos estivas superpuestas en posición verticas, separadas con una lamina de aglomerado, de manera de 10 mm espesor.
- La temperatura mínima de almacenamiento es de 15 C (59 F) y la temperatura máxima es de 40 C (104 F).
- No almacenar cerca de fuentes de calor.
- Mantener el envase cerrado cuando no este en uso.

PRECAUCIONES

- No funciona aplicado sobre superficies húmedas o encharcadas.
- El producto presenta serias limitaciones de funcionabilidad si no es usado en la forma recomendada.

OTRAS PROPIEDADES QUE DEBEMOS MENCIONAR:

- Viscosidad de empaque: 120 KU
- Cubrimiento: 97% mínimo.
- Secamiento al tacto: 1 hora máximo
- Secamiento entre manos: (3) horas.
- Rendimiento teórico (1 mils EPS): (40-45) m2/gal aproximadamente.

NOTAS LEGALES

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. **Master Work Colombia S.A.S** se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.



Master Work Colombia SAS



www.masterwork.com.co



contacto@masterwork.com.co



+57 314 316 4538



Calle 39B Bis Sur # 72 f - 87