

Ficha Técnica

Vinilo tipo 2

DESCRIPCIÓN

Pintura tipo Vinilo que brinda una suave película de aspecto mate, de uso profesional que proporciona un bello acabado atractivo, duradero y lavable. Formulada mediante la combinación de materias primas especiales para ofrecer buena adherencia y buen cubrimiento, obteniendo así el ambiente deseado. Su formulación permite mantener un buen nivel de cubrimiento, aun con dilución, permitiendo así mayor productividad y economía al momento de decorar los ambientes

Desarrollado para proteger y decorar superficies de concreto, Dry Wall, estuco, mampostería, madera, frisos y cementos en ambientes interiores y exteriores (bajo sombra preferiblemente, dependiendo del color). Aplicable sobre techos y paredes, que requieren un buen aspecto de acabado mate en residencias, oficinas, y construcciones en general.



BENEFICIOS



Facil aplicación



Recomendado para ambientes interiores



Cumple con los requisitos técnicos exigidos para pinturas emulsionadas Tipo II, según la Norma Técnica Colombiana NTC 1335



Excelente costo



Bajo olor y toxicidad



No tiene Plomo ni Cromo



APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa barro, piedras y suciedades o contaminantes que puedan interferir en el desempeño del producto.
- Se debe eliminar cualquier resto de acabados en mal estado, cal sueto, humedad, etc, ya sea mediante el empleo de saqueta o lija.
- Si existen grietas, agujeros u otros defectos en la superficie a pintar que puedan afectar el acabado final de la película, deben ser resanados en forma previa empleando para ello estuco profesional.
- Si la superficie presenta alcalinidad muy alta (pH>10) como se presenta comúnmente en fibro-cemento, revoques y morteros trabajados con cal, se debe aplicar de 1 a 2 manos de Sellador Antialcalino a fin de neutralizar la superficie, dejando secar por espacio de 1 hora.
- Si la superficie a pintar presenta un acabado inicial brillante, se debe lijar suavemente, generando así el perfil de anclaje adecuado.
- Para obtener el acabado final deseado se recomienda aplicar de 1 a 3 manos dependiendo del color del fondo a cubrir.
- El producto debe ser homogenizado completamente antes de ser aplicado.
- La temperatura de la superficie donde será aplicado el producto debe ser mayor a 5°C y menor a los 40°C.
- El tiempo de espera entre capa y capa de pintura debe ser de mínimo 3 horas.
- Dilución para aplicaciones a brocha o rodillo diluya con agua limpia máximo un 15% en volumen.
- Aplicar mínimo 1-3 capas dependiendo de la condición inicial de la superficie o del acabado final deseado.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

- Bajo techo, aplicando hasta 4 cajas de galones o 3 cuñetes.
- Hasta dos estivas superpuestas en posición verticales, separadas con una lamina de aglomerado, de manera de 10 mm espesor.
- La temperatura mínima de almacenamiento es de 15 C (59 F) y la temperatura máxima es de 40 C (104 F).
- No almacenar cerca de fuentes de calor.
- Mantener el envase cerrado cuando no este en uso.

PRECAUCIONES

- No funciona aplicado sobre superficies húmedas o encharcadas.
- El producto presenta serias limitaciones de funcionabilidad si no es usado en la forma recomendada.

OTRAS PROPIEDADES QUE DEBEMOS MENCIONAR:

- Viscosidad de empaque: 120 KU
- Cubrimiento: 96% mínimo.
- Secamiento al tacto: 1 hora máximo
- Secamiento entre manos: (3) horas.
- Rendimiento teórico (1 mils EPS): (30-40) m2/gal aproximadamente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS O DATOS DEL PRODUCTO

PROPIEDAD	REQUERIMIENTO	VALORES TÍPICOS
VISCOSIDAD STORMER, KU	120 KU	120 KU
CUBRIMIENTO	96%	96%
SECAMIENTO AL TACTO	1 hora	1 hora
RENDIMIENTO TEORICO	(30-40) m2/gal aproximadamente	(30-40) m2/gal aproximadamente

NOTAS LEGALES

La información contenida en este documento no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, debido a que las condiciones finales de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento no son controladas por el fabricante. El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. **Master Work Colombia S.A.S** se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto implique disminución de la calidad de los productos. Para otros usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con NUESTROS ASESORES COMERCIALES. La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.



Master Work Colombia SAS



www.masterwork.com.co



contacto@masterwork.com.co



+57 314 316 4538



Calle 39B Bis Sur # 72 f - 87